

Bona Gap Master

Technisch merkblad

Bona Gap Master is een siliconenvrije voegenkit voor parket op basis van polyacrylaat. Het product is snel te schuren en te lakken met alle parketlakken. Bona Gap Master is zelfklevend en kan eveneens als lijm worden gebruikt. Het is vrij van oplosmiddelen, reukloos en geschikt voor alle soorten parket. Het product is leverbaar in verschillende kleuren. Het heeft een hoge en duurzame elasticiteit. Expansie: circa 7%.

- hoge en duurzame elasticiteit
- kan worden geschuurd en gelakt
- oplosmiddelvrij
- siliconenvrij
- verkrijgbaar in 14 kleuren

Technische gegevens

Bindmiddel	: polyacrylaat
Dekking	: zie tabel hieronder
Droogtijd	: circa 18-24 uur. Stabiël na 2-3 dagen
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Ontbrandingspunt	: niet brandbaar
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	: 12 x 310 ml (105 dozen per pallet)

Kleuren

1. beuken donker (donker beuken, kambala, merbau)
2. beuken licht
3. eiken donker
4. eiken gerookt
5. eiken licht
6. essen/dennen
7. kersen (kersen, gestoomd beuken)
8. maple/ahorn (ample/ahorn, licht essen, berken)
9. noten
10. rood exotisch
11. teak
12. wengé/panga-panga (wengé, donker exotisch hout)
13. wit
14. zwart

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn. Eventueel reinigen met Bona Cleaner of Bona Fernox Parket Ontvetter.

Gebruiksaanwijzing

De tube boven de schroefdraad afsnijden, mondstuk opschroeven, schuin afsnijden en de voegenkit met de hand of kitpistool uit de tube knijpen. Eventueel met water egaliseren.

Om de Bona Gap Master als lijm te gebruiken deze in golvende lijnen aanbrengen.

Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 40° C.

Wanneer nodig kan er na 18-24 uur worden geschuurd en gelakt.

N.B. Afhankelijk van de plek en het volume van het gebruikte materiaal kan de droogtijd worden verhoogd.

Afwerking



Bona®

Bona Benelux BV
Postbus 1540
2003 BN Haarlem
Tel. 023-5421864
www.bona.com

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Fax 023-5421306
bona.nl@bona.com

Bona Gap Master

Technisch merkblad

Afwerking 

Dekking

De dekking is zeer afhankelijk van de breedte en de diepte van de gleuven die moeten worden gevuld. Onderstaand tabel geeft een ruwe indicatie van de dekking lineair meters per tube. N.B. Er moet 15% aan de calculatie worden toegevoegd voor het gladstrijken. Verpakking 310 ml tube.

Voegdiepte (mm)	Voegbreedte (mm)					
	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	20	8	6	5	3	2
7	14	6	4	4	2	2
10	10	4	3	2	2	1

Noot: Bona Gap Master voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving

Bona[®]

Bona Benelux BV
Postbus 1540
2003 BN Haarlem
Tel. 023-5421864
www.bona.com

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Fax 023-5421306
bona.nl@bona.com