

Productinformatie: Hardwax-Olie ^{High Solid} **Rapid**

Productbeschrijving:

Osmo Hardwax-olie Rapid is een professionele, sneldrogende behandeling voor vloeren met een bijzondere hardheid voor massief houten hallen, landhuisvloeren, scheepsvloeren, OSB- en kurkvloeren alsook meubels; ook geschikt voor terracotta en andere ongeglazuurde keramische tegels. Door de openporiënstructuur zal de waslaag niet barsten, afbladderen of schilferen. Waterafstotend, vuilafstotend en geeft een egaal oppervlak.

Osmo Hardwax-olie *Rapid* is resistent tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, fruitsap, melk en water conform DIN 68861-1A (Duitse industriële norm). De gedroogde laag is onschadelijk voor mens, dier en plant (speeksel- en zweetbestendig conform DIN 53160 na droging, geschikt voor kinderspeelgoed conform EN 71.3)

Oliën versterken de natuurlijke tint van het hout (permanent nat effect).

Eenvoudige toepassing: slechts 2 lagen, geen grondlaag, geen schuurstof.

Eenvoudige renovatie: slechts schoonmaken en overschilderen.

Eenvoudig onderhoud: met dweil, stofzuiger of zuigboener.

Hardnekkige vlekken met Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddel verwijderen. De vloer kan ook vochtig (niet nat!) gedweild worden (water met Osmo Wis-Fix). Onmiddellijk droog nawrijven. Indien nodig met Osmo Onderhoudswas en Reinigingsmiddelenverzorgen.

Toepassingsgebieden:

Massief houten hallen, landhuisvloeren, scheepsvloeren, OSB- en kurkvloeren, en meubels; ook geschikt voor terracotta en andere ongeglazuurde keramische tegels.

Tinten:

Nr. 3232 kleurloos, zijdemat

Nr. 3262 kleurloos, mat

Groote recipiënten:

0,75 l; 2,5 l, 25 l

Rendement:

1l is voldoende bij 1 laag voor ca. 24 m²

U heeft vergrijsd, geschilferd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag, geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze homepage onder www.osmo.de.

Ingrediënten:

Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba-wax, candelilla wax), paraffines, siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentine (benzeenvrij). Voldoet aan de EU-Verordening (2004/42/EG) volgens de VOC-grenswaarde max. 500 g/l (Cat. A/i (2010)). Nadere verklaring van de ingrediënten op aanvraag beschikbaar.

Fysische eigenschappen:

Specifiek gewicht (Dichtheid): 0,88-0,95 g/cm³

Viscositeit: 25-45 s (DIN 53211/4mm)

Geur: zwak/mild (naar plantenolie), geurloos na droging

Vlampunt: 35-52 °C conform DIN 53213

Productinformatie: Hardwax-Olie ^{High Solid} *Rapid*

Opslag: 5 Jaar en langer houdbaar, indien het droog en goed gesloten bewaard wordt. Bij vorst kan de was stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

Vorbereitung:

Het oppervlak dient zuiver, droog (houtvochtigheid maximaal 20%) en vorstvrij zijn. te zijn. Oude lagen met open poriën schoonmaken. Oude verf- en laklagen verwijderen. Kleine scheuren gaatjes in het hout kan gevuld worden met Osmo Houtpasta. Indien nodig met fijne afschuren (korrel P 120 -150).

Verwerking:

Osmo Hardwax-olie *Rapid* is gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed roeren.

Houten vloer: Aanbrengen met Osmo Platte borstel 100 mm, vloerborstel 220 mm of Osmo Microvezelroller. .

1ste laag dun aanbrengen. Binnen 10 tot 15 minuten grondig uitstrijken/uitrollen. Eventueel overschot weghalen. Ca. 4 tot 5 uur laten drogen bij goede ventilatie.

2de laag eveneens dun aanbrengen. 's Nachts (ca. 8-10 uur) laten drogen bij goede ventilatie.

Het oppervlak kan daarna met Blocker of een vrij verkrijgbare boenmachine geboend worden.

Als er meer glans gewenst is, na een grondige droging Osmo Onderhoudswas en

Reinigingsmiddel dun aanbrengen en na droging boenen. (Voor kleinere oppervlakken is het Osmo boenkussen voldoende).

Opm.: Voor hout met heel open poriën, donkere en materiaalvaste houtsoorten (Wengé, Meranti, Merbau, ...) bevelen wij de behandeling aan met Osmo Blanke was te gebruiken. Proeflaag wordt zeker aanbevolen.

Kurkvloer

1ste laag dun aanbrengen met een lakspatel. (De wasolie dringt onmiddellijk in het poreuze kurkoppervlak in.) Minstens 6-8 uur laten drogen en zorgen voor een goede verluchting.

2^{de} laag met Osmo Microvezelrol dun uitrollen. Overschotten onmiddellijk afvegen. Minstens 12 uur laten drogen, zorg voor een goede verluchting.

Opmerking: In het binnenste van de kast en laden max. 1x dun met een doek aanbrengen. Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout en zorgen voor een blijvende rijke uitstraling.

Reiniging van gereedschap:

met Osmo Kwastenreiniger (benzeenvrij).

Veiligheidsvoorschriften:

Ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bevat 2-butanonoxim en cobalt(2+) salt of C6-19 fatty acids. Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het product „normaal ontvlambaar“ conform DIN 4102 B2.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie (Stand: 02/2010)